

FICHA TÉCNICA PRIMER 9091 SILANO

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: PRIMER 9091 SILANO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primer ideal para promover adesão para fitas dupla face utilizadas no sistema Structural Glazing.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Silano, álcool isopropílico em água.
Cor:	Incolor
Tempo de cura:	Entre 3 e 5 minutos (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Inflamável
Embalagens:	Frasco 200ml
Aplicação:	Com pano limpo ou gaze, livre de fiapos
Rendimento:	N/A
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Líquido
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Passar álcool isopropílico com auxílio de um pano limpo livre de fiapos. Recomendamos para melhores resultados utilizar o limpador ISOCLEANER Profixx.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Agitar o Primer de Silano Profixx antes de usar. Aplicar o produto no local desejado, sem diluições. Deve ser aplicado com auxílio de um pano limpo livre de fiapos sobre o substrato limpo e seco, formando uma camada fina e uniforme. Aguardar entre 30 e 90 segundos para a secagem. Depois de seco utilizar normalmente a fita dupla face. Caso o vidro fique esbranquiçado após o uso, devido ao excesso de produto, passar um pano seco.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site www.profixx.com.br.**Imagens ilustrativas

